

Пінобетон Foamrock D200

Пінобетон Foamrock D200 застосовується:

- Утеплення колодязної кладки зовнішніх стін.
- Утеплення покрівель будинків і споруд;
- Утеплення покрівель паркінгів;
- Влаштування ухилоутворюючої теплоізоляційної стяжки по утеплювачу покрівель будинків і споруд;
- Влаштування нижнього шару полегшеної тепло- звукоізоляційної стяжки підлог;
- Заповнення технологічних пустот підземних комунікацій, колекторів.

Склад пінобетонної суміші:

- Портландцемент М500 Д0 / R42,5;
- Піноутворювач білковий;
- Пластифікатори;
- Протиморозні добавки (при температурі зовнішнього середовища нижче +3°C);
- Вода технічна.

Склад пінобетонної суміші відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2-7-215

Пінобетон Foamrock відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-45:2010 Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови

Характеристики пінобетону Foamrock D200:

Країна виробництва	Україна
Тип пінобетону	Теплоізоляційний
Марка пінобетону	D200
Середня густина	170-220 кг/м ³
Марка міцності на стиск	C 0,35
Теплопровідність у сухому стані, не більше	0,051 Вт/(м·°C)
Теплопровідність при рівноважній вологості (Б), не більше	0,061 Вт/(м·°C)
Водопоглинання	до 26%
Морозостійкість	не нормується

