

## Пінобетон Foamrock D500

### Пінобетон Foamrock D500 застосовується:

- Влаштування ухилоутворюючої теплоізоляційної стяжки по утеплювачу покрівель будинків і споруд;
- Влаштування нижнього шару полегшеної тепло- звукоізоляційної стяжки підлог;
- Влаштування нижнього шару основ доріг.

### Склад пінобетонної суміші:

- Портландцемент М500 Д20 / R42,5R;
- Піноутворювач білковий;
- Пластифікатори;
- Протиморозні добавки (при температурі зовнішнього середовища нижче +3°C);
- Вода технічна.

Склад пінобетонної суміші відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2-7-215

Пінобетон Foamrock відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-45:2010 Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови

### Характеристики пінобетону Foamrock D500:

Країна виробництва	Україна
Тип пінобетону	Конструкційно-теплоізоляційний
Марка пінобетону	D500
Середня густина	420-530 кг/м <sup>3</sup>
Марка міцності на стиск	C 2
Теплопровідність у сухому стані, не більше	0,12 Вт/(м·°C)
Теплопровідність при рівноважній вологості (Б), не більше	0,145 Вт/(м·°C)
Водопоглинання	до 18%
Морозостійкість	F25

